

HR-599-6 可剥胶

产品简介

HR-599-6 可剥胶是一种单组份丝印保护油墨，固体含量接近 100%。适用于 OGS 制程中 CNC 加工保护、二次强化保护，无腐蚀、无残留痕迹和污点，具有优异的耐水性和附着力，适用于对撕膜后洁净度要求较高的玻璃保护中。

技术指标

外观	蓝色粘稠状
粘度 pa.s (25°C, 旋转粘度计)	30-80
网目数	150-200
固化温度°C	150
固化时间 min	15min
贮存期/月 (<25°C)	3 个月

包装及运输

包装材料	塑料桶装
包装量	1KG/桶
运输方式	按国家 II 类危险品汽车运输

厦门市豪尔新材料股份有限公司

地址：厦门市翔安火炬园翔虹路 29 号

操作工艺

1. 在涂覆前对印制板进行清洗，除去油脂和污渍。清洗时使用专用清洗剂。
2. 采用丝印方式。丝印时一般不使用任何稀释剂。
3. 使用前要充分搅拌。
4. 刮板后可剥胶的厚度建议保持正在40um左右，这样有利于撕膜。
5. 丝印参数：（仅供参考）

目数	刮刀压力	速度	网版与玻璃距离	网版张力
150-200	3.8-4.0kg	40-60 mm/s	2.5-3 mm	25-30N/cm

6. 请选择合适的参数进行测试，否则可能会由于丝印不良产生收缩，请根据实际情况调节。

危险特性

本品为粘稠状，不易燃烧。遇明火可能引起燃烧危险。

安全防护

建议操作人员直接接触时穿戴防护工作服、手套及口罩。严禁在工作场所进食、饮水及吸烟，注意个人清洁卫生。若误触皮肤，立即用清水彻底冲洗干净，若溅入眼睛，应立即用大量清水冲洗并送医救治。发生火灾，用干粉或泡沫灭火器灭火。

贮存条件

本品应贮存于阴凉、通风库房，密封保存。远离火种、热源、阳光。库温不宜超过 25℃。应与氧化剂、酸碱等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

附注：若有任何技术上的疑问，欢迎来电咨询。

厦门市豪尔新材料股份有限公司

地址：厦门市翔安火炬园翔虹路 29 号